Concreto premezclado f'c 250 kg/cm², tiro directo

Construrama Mi-Construcción



10 cm

REVENIMIENTO

Tiro directo

CÓMO SE CUELA

Especificación	Dato
Resistencia	f'c 250 kg/cm² a los 28 días
Revenimiento	10 cm
Cómo se cuela	Tiro directo
Se vende por	m³, desde 1 m³ y en múltiplos de medio metro
Vacío de olla	$406.17 por cada m³ que falte para 5 m³
Aditivos que puedes agregar	acelerante a 1, 3, 7 o 14 días, impermeabilizante integral y fibra de polipropileno
Cemento	Cemex o Holcim, según la planta

Usos

- Losas de entrepiso y de azotea.
- Columnas, trabes y zapatas.
- Cimentación y muros de contención.

Rendimiento

Multiplica el largo por el ancho y por el espesor, todo en metros: una losa de 50 m² a 10 cm son 5 m³. Se surte en múltiplos de medio metro, hacia arriba, y en colados de más de 10 m³ conviene pedir hasta 5% más.

La resistencia que lleva cada parte de tu obra la define el cálculo estructural de tu proyecto, y la última palabra es del arquitecto o ingeniero DRO (Director Responsable de Obra). Lo de arriba es lo que se usa normalmente; no sustituye su cálculo.

Imágenes ilustrativas. Datos técnicos de referencia; los del fabricante pueden cambiar sin previo aviso.